# ねじ打機　WF 4HS/WF 4AS使用ねじ一覧

HiKOKI

## カラーねじの特長

- **Point.1** カラーねじで施工後でも使用ねじが一目瞭然！！
- **Point.2** ねじの入りがスムーズな新先端形状！！
- **Point.3** 防錆性能が高いデュラルコート表面処理！！
- **Point.4** 環境にやさしいノンクロム！！
- **Point.5** 28mm～41mm(3機種)とも国土交通大臣認定取得！

### デュラルコートの特長

デュラルコート皮膜断面図




「デュラルコート」の皮膜は、第一層が電気亜鉛めっき、第二層が特殊有機バインダー、第三層が特殊有機トップコートから構成される複合皮膜であり、環境負荷物質に指定されている"クロム"等は、一切含まれていません。皮膜厚さは、15μmであり、亜鉛の高い犠牲防食性能を有すると共に有機皮膜の形成によって耐電食性能及び耐木酸・耐アルカリ性能にも優れています。

（財）日本建築センター　建設技術審査証明取得

## DTSN（JIS規格ねじ）の特長

- 国土交通省告示1541号対応
- 3階建て等の準耐火建築物に対応(SV4241H(J)のみ)
- 当社ねじ打機との組み合わせでベストマッチ

| 面材種類 | 構造用石こうボードA種 | 構造用石こうボードB種 | 強化石こうボード | 石こうボード |
|---|---|---|---|---|
| 面材厚み | t12mm以上 | | | |
| 打込間隔 | 外周部@100mm以下　中通り@200mm以下 | | | |
| 記号 | GB-ST-A | GB-ST-B | GB-F | GB-R |
| 壁倍率 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 |

| ロール連結ねじ DTSN | 用途 | ねじ名称・表面処理・形状 | サイズ(mm) 軸径d | サイズ(mm) 長さL | 形式 | コードNo. | 価格 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 石こうボードと木下地の締結 | ●ボード用ねじ(デュラルコート)＊  | φ4.2 | 32 | SV4232H(J)(シルバーグリーン) JIS B1125適合 | 9349-9820 | 16,500 | 4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入) |
|  | 石こうボードと木下地の締結 | ●ボード用ねじ(デュラルコート)＊  | φ4.2 | 41 | SV4241H(J)(ブロンズ) JIS B1125適合 | 9349-9822 | 19,800 | 4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入) |

| ロール連結ねじ | 用途 | ねじ名称・表面処理・形状 | サイズ(mm) 軸径d | サイズ(mm) 長さL | 形式 | コードNo. | 価格 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 石こうボードと木下地の締結 | ●ボード用ねじ(デュラルコート)＊  | φ3.9 | 25 | SV3925H(D)(シルバーブルー) | 9330-5006 | 12,900 | 4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入) |
|  国土交通大臣認定取得品 | 石こうボードと木下地の締結 | ●ボード用ねじ(デュラルコート)＊  | φ3.9 | 28 | SV3928H(D)(シルバーレッド) | 9330-5003 | 13,800 | 4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入) |
|  国土交通大臣認定取得品 | 石こうボードと木下地の締結 | ●ボード用ねじ(デュラルコート)＊  | φ3.9 | 32 | SV3932H(D)(シルバーグリーン) | 9330-5004 | 14,700 | 4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入) |
|  国土交通大臣認定取得品 | 石こうボードと木下地の締結 | ●ボード用ねじ(デュラルコート)＊  | φ3.9 | 41 | SV3941H(D)(ブロンズ) | 9330-5005 | 17,600 | 4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入) |
| | 石こうボードと木下地の締結 水回りのボード締め | ●ボード用ねじ(ステンレス)  | φ3.9 | 28 | SV3928HS | 9349-9845 | 11,500 | 1,000本(100本×10巻) |
| | | | | 32 | SV3932HS | 9349-9846 | 12,200 | |
| | 石こうボードと鋼製下地の締結 | ●ボード用ねじ(鋼製下地用)(ディスゴ)＊  | φ3.5 | 25 | SV3525K2 | 9349-9415 | 12,200 | 4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入) |
| | | | | 28 | SV3528K2 | 9349-9416 | 13,200 | |
| | | | | 41 | SV3541K2 | 9349-9902 | 18,200 | |

＊ノンクロム

## 国土交通大臣認定取得

■枠組壁工法（2×4）耐力壁認定　■木造軸組工法耐力壁認定
■木造軸組工法準耐力壁認定（品確法）

※下記の認定番号で取得しています。

| | 枠組壁工法(2×4)耐力壁 | | | 木造軸組工法耐力壁 | | | | 木造軸組工法準耐力壁(品確法) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面材種類 | 石こうボードGB-R | 強化石こうボードGB-F | | 石こうボードGB-R | | 強化石こうボードGB-F | | 石こうボードGB-R |
| 面材厚み | t12.5mm | t12.5mm | t15mm | t12.5mm | t15mm | t12.5mm | t15mm | t12.5mm |
| 打込間隔 | 外周部@100mm、中通り@200mm | | | 外周部、中通り@150mm | | | | 外周部、中通り@150mm |
| 認定番号 | TBFC-0028 TBFC-0031 | TBFC-0071 | TBFC-0057 | FRM-0266 | FRM-0267 | FRM-0268 | FRM-0269 | 803 |
| 壁倍率 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 |
| SV3928H(D) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SV3932H(D) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| SV3941H(D) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |